siniat
Shaping the way people build

# Pregyflam BA/BD 15

*Lastra di gesso rivestito PREGYFLAM BA/BD 15 a bordi assottigliati (BA) o a bordi dritti (BD) dello spessore di 15 mm, contenente nell'impasto fibre di vetro e vermiculite.*

L'Ufficio Tecnico di Siniat fornisce un supporto alle fasi di progettazione e di posa con consulenze nell'ambito della statica, dell'acustica, della termica e della protezione al fuoco ai sensi delle norme vigenti.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| LARGHEZZA (TOLLERANZA 0/-4 MM) | 1200 mm |
| LUNGHEZZA (TOLLERANZA 0/-5 MM) | 2000, 2500, 3000 mm |
| BORDI | BA (Bordi Assottigliati), BD (Bordi Dritti) |
| SPESSORE (TOLLERANZA 0/-5 MM) | 15 mm |
| DENSITÀ VALORE MEDIO (*) | 893 Kg/m3 |
| PESO VALORE MEDIO (*) | 13,4 Kg/m2 |
| DUREZZA SUPERFICIALE | < 15 mm (Impronta della biglia) |
| RESISTENZA A FLESSIONE LONGITUDINALE | |
| VALORE MINIMO PER LA PROGETTAZIONE | 650 N |
| VALORE MEDIO(*) | 830 N |
| RESISTENZA A FLESSIONE TRASVERSALE | |
| VALORE MINIMO PER LA PROGETTAZIONE | 250 N |
| VALORE MEDIO(*) | 435 N |
| CONDUTTIVITÀ TERMICA (VALORE DI LETTERATURA) | λ = 0,21 W/mK |
| REAZIONE AL FUOCO | A2-s1, d0(B) |
| IMPIEGO | controsoffitti, pareti, contropareti, rivestimenti |

(*) I valori medi sono riferiti ai valori di produzione e hanno carattere indicativo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: UNI EN 520.

TIPO DI LASTRA secondo gli ITT (Initial Type Test): D,F,I.

IMPIEGO: pareti divisorie, contropareti, controsoffitti, rivestimento o rettifica della planarità di pareti verticali o inclinate; particolarmente adatta dove è richiesta la protezione al fuoco.

**Contatti**
Siniat S.p.A.
Via Winckelmann, 2
20146 Milano
Tel. +39 02 42415.1
Fax +39 02 42415.350
siniat.italia@siniat.com

**www.siniat.com**

Settembre 2012